

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Opschuimende grondverf en aflak

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 een watergedragen opschuimende grondverf en aflak voor massief houten binnenpanelen, en gevelbekleding en panelen op houtbasis.




Ondergrond: Massief hout of panelen op houtbasis met een dikte > 8 mm en soortelijk gewicht $\geq 338 \text{ kg/m}^3$ indien het in combinatie is genomen met het relevante brandclassificatierapport.

Wordt gebruikt als een industriële opschuimende grondverf en aflak als onderdeel van een systeem genaamd Teknos FR Panel met TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 om de "reactie op brand" (EN 13501-1) van houten binnenoppervlakken te verbeteren - zie <https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-guard-2467-10/>.

Voordat u het product gebruikt, dient u contact op te nemen met Teknos om de geschiktheid van het product voor het object in kwestie te controleren.

De brandvertragende eigenschappen zijn geclassificeerd als B-s1, d0 volgens EN 13501-1 (SBI-test). Duurzaamheidsklassen van de brandprestaties van brandvertragende houten-gevel-producten in eindgebruikstoepassingen volgens EN 16755 – DRF klasse INT1 en INT2.

M1 classificatie, A+ Émissions l'air intérieur: Bij gebruik in industriële toepassing.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	A+ Émissions l'air intérieur, M1 classificatie
Toepassingsgebied	Panelen
Aanbevolen ondergrond	Hout
Vaste stoffen	52 ±2 % (volume) 62 ±2 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.



Theoretisch rendement	De hoofd classificatie werd verkregen met ≥ 250 g/m ² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 met of zonder ≤ 100 g/m ² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 of in combinatie met het aanvullende relevante brandclassificatierapport.
Kleuren	Colourless en Base T (alle kleuren). Alle kleurrecepten zijn ontwikkeld door de Teknos Kleur service. De basisverf kan iets variëren. Na kleurmaken, kleur controleren is streng aanbevolen.
Kleursysteem	Teknocolor
Glans (60°)	Mat
Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,26 g/ml
Opslag	Vorstvrij. De beste bewaartemperatuur ligt tussen +10 °C en +25 °C.
Verpakkingen	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout dient ca. 10 % te bedragen en mag 12 % niet overschrijden.									
Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten Industrieel verwerken.									
Verwerking	<table border="1"><thead><tr><th>Spruitmond</th><th>Druk</th><th>Luchtondersteuning</th></tr></thead><tbody><tr><td>Airless (plat) 0,28 mm</td><td>120-150 bar</td><td></td></tr><tr><td>Luchtondersteund spuiten (plat) 0,28 mm</td><td>80-120 bar</td><td>1,0-1, 5 bar</td></tr></tbody></table>	Spruitmond	Druk	Luchtondersteuning	Airless (plat) 0,28 mm	120-150 bar		Luchtondersteund spuiten (plat) 0,28 mm	80-120 bar	1,0-1, 5 bar
Spruitmond	Druk	Luchtondersteuning								
Airless (plat) 0,28 mm	120-150 bar									
Luchtondersteund spuiten (plat) 0,28 mm	80-120 bar	1,0-1, 5 bar								

Verwerkingsvoorwaarden De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf moet hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80% tijdens de applicatie en het drogen. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de temperatuur van de lucht tussen +23 °C en +38 °C ligt, de relatieve luchtvochtigheid 50-70 % bedraagt en de ventilatie goed is.

Voor gebruik het product goed oproeren, bij voorkeur mechanisch oproeren.

Het wordt aanbevolen om TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 af te lakken met bijv. TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 in gevallen waarin de betreffende oppervlakken afwasbaar moeten zijn, of wanneer een bepaald gevoel wordt verwacht (bijv. Houten wanden of vaak schoongemaakt plafond of panelen).

Voor alle gecoate massieve houten- of panelen op houtbasis wordt een niet-markerende bescherm laag van minimaal 1,5 mm dikte (bijv. polyethyleenfolie) aanbevolen voor gebruik tussen gecoate oppervlakken.



Droogtijden	+23 °C/50 % RV
- kleefvrij	20-30 min.
- overschilderbaar	Na minimaal 4 uur. TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 moet door-en-door droog zijn vóór het aanbrengen van de aflak.
	Verhoging van de laagdikte en een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid in de droogomgeving vertragen gewoonlijk het droogproces. Bij gebruik van een versnelde droogmethode dient men de fabrikant om advies te vragen.
Reiniging	Water.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.